



EUROCOAT

PROFESSIONAL COATINGS

EuroPrim

Primer, verdunningshars voor Eurocoating

Toepassing

- Als primer bij toepassing van Eurocoating
- Wordt als eerste laag gebruikt, of wordt ingemengd in de eerste laag dakverf

Eigenschappen

- Watergebaseerd.
- Verharder en hechtingsverbeteraar.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- Het dak moet gereinigd en zuiver zijn, vrij van alle twijfelachtige en loszittende bestaande verlagen.
- Het dak moet opgebouwd zijn volgens een conform ontwerpconcept, en nog toereikend voor beschikking.
- Het dak moet vrij zijn van bitumenhoudende (verf)lagen. Om te controleren of een verlaag op basis van bitumen of twijfelachtig is, volstaat het om een wattenstaafje dat gedrenkt is in White Spirit over de verlaag te wrijven. Indien de verlaag oplost en het wattenstaafje de kleur van de verlaag opneemt dan is het dak niet geschikt om geschilderd te worden met Eurocoating
- Dak reinigen met EuroClean

Werkmethode

Er zijn 2 mogelijke methodes voor het aanbrengen van primer en coating.

Method 1

- Eerste laag = **Europrim**
- Tweede laag = Eurocoating
- Derde laag = Eurocoating

Method 2

- Eerste laag = mengsel van Eurocoating en **EuroPrim**
- Tweede laag = Eurocoating

Method 1: Met **Europrim** als voorbehandelingslaag

- Na reiniging en droging van het dak: aanbrengen van de **Europrim**.
- Na droging van de **Europrim**: aansluitend 2 lagen Eurocoating aanbrengen met de borstel, de rol of het airless spuitpistool (spuitkop 319 of 321).
- De tweede laag Eurocoating aanbrengen wanneer de eerste beloopbaar en voldoende droog is. Minimum tussentijd van 2 uur.
- De tweede laag kruislings of overlappend aanbrengen op de eerste laag.
- Bij elke laag ervoor zorgen dat de zijken van de leien voldoende met product worden bedekt.





EUROCOAT

PROFESSIONAL COATINGS

EuroPrim

Methode 2: Met variante Europrim/Eurocouting als voorbehandelingslaag

- Na reiniging en droging van het dak: aanbrengen van het mengsel Eurocouting + **Europrim**.
- Het mengsel bestaat uit 20 kilo Eurocouting en 10 liter Europrim.
- Voeg de **Europrim** toe aan de Eurocouting en vermijd luchtinslag tijdens het mengen.
- Bij het plaatsen van dit mengsel ervoor zorgen dat de zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt.
- Na droging van de laag **Europrim/Eurocouting**: 1 laag Eurocouting aanbrengen met de borstel, de rol of het airless spuitpistool (spuitkop 319 of 321).
- Deze laag aanbrengen wanneer de vorige beloopbaar en voldoende droog is. Minimum tussentijd van 2 uur.
- Deze laag kruislings of overlappend aanbrengen op de eerste laag.
- Bij elke laag ervoor zorgen dat de zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt.

Belangrijke opmerkingen

- Eenmaal het dak gereinigd dient de renovatiebehandeling zo vlug mogelijk te gebeuren. Indien door omstandigheden, na reiniging, de afwerking niet aansluitend kan gebeuren, moet het dak opnieuw zuiver gemaakt worden alvorens de afwerkingslagen te plaatsen. Dezelfde voorwaarden gelden indien door omstandigheden de afwerkingslagen niet aansluitend kunnen geplaatst worden.
- Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, vorst of dreigende vorst.
- Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 10°C en 25°C.
- De minimale filmvormingstemperatuur is 10°C. Bij extreme weersomstandigheden vermijdt men het product te plaatsen op de dakzijde die, op het moment van applicatie, in de volle zon ligt.
- Bij warme weersomstandigheden bevelen wij eveneens aan om, zonder luchtinslag, een weinig water te mengen met het product om dusdanig een monochroom resultaat te bekomen.
- Na gebruik: aanbrengmateriaal reinigen met water waaraan een weinig detergent is toegevoegd.

Technische kenmerken

Aspect	melkachtig wit, dunvloeibaar
Dichtheid	+/- 1,0
Type grondstoffen	gemodificeerde acrylaten
Oplosmiddel	water

Verbruik/Dosering

Methode 1: Europrim als voorbehandelingslaag

Voorbehandeling	+/- 0,100 ltr/m ² Europrim
Eerste laag	+/- 0,200 kg/m ² Eurocouting
Afwerklaag	+/- 0,200 kg/m ² Eurocouting

Methode 2: Met variante Europrim/Eurocouting als voorbehandelingslaag

Voorbehandeling	+/- 0,300 kg/m ² mengsel
Afwerklaag	+/- 0,200 kg/m ² Eurocouting

Uitgave 3-03-2020

2 van 3



EUROCOAT

PROFESSIONAL COATINGS

Eurocoat nv

Kaaistraat 27 • 3580 Beringen • Tel. 0476 44 16 75 • vanessa@eurocoat.eu
BTW BE 0457.280.467



EUROCOAT

PROFESSIONAL COATINGS

EuroPrim

Verpakking

Europrim = 10 ltr

Eurocoating = 20 kg

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad Europrim, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.



EUROCOAT

PROFESSIONAL COATINGS

Eurocoat nv

Kaaistraat 27 • 3580 Beringen • Tel. 0476 44 16 75 • vanessa@eurocoat.eu
BTW BE 0457.280.467